

## SPECIALTY DRY ERASE PAINT

### КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ БЕЛАЯ, НАБОР 0,473 л

SPECIALTY DRY ERASE PAINT – двухкомпонентное гладкое твердое покрытие с эффектом «маркерной доски» с сухим или влажным стиранием надписей. Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания надписи или рисунка не остается ни пятен, ни царапин, ни сколов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- легок в нанесении, не требует специальных навыков;
- образует на поверхности ультратвердое и стойкое к истиранию покрытие;
- практически без запаха, что позволяет использовать краску в закрытых помещениях;
- не требует дополнительного защитного слоя;
- для внутренних работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия к гипсокартону, бетону, штукатурке, мазониту, дереву, металлу и др.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и многие другие поверхности в детских и игровых комнатах, на кухне, в офисе, гаражах, прачечных, общежитиях, цокольных помещениях и др.

**Ограничения:** не рекомендуется для интенсивного (коммерческого) применения. Окрашенная поверхность совместима с маркерами для маркерных досок на водной основе.

**Примечание:** для коммерческого применения используйте Professional Dry Erase-составы: #270196 – белый или # 270197 – прозрачный.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** гладкое твердое белое покрытие с глянцевым блеском.

**СОСТАВ:** полиамин-эпоксидная смесь, диоксид титана, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** < 50 г/л.

**УПАКОВКА:** двухкомпонентный набор в картонной коробке.

База: банка с объемом содержимого 373 мл.

Активатор: банка с объемом содержимого 100 мл.

**ВЕС:** 1,23 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 58,2% по массе (активированный состав).

**РАСХОД:** 4,5 м<sup>2</sup>/набор

**ИНСТРУМЕНТ:** валик с коротким ворсом для создания гладких покрытий (флоковый или велюровый), поролоновая кисть.

**Ограничения:** не использовать краскопульт для распыления.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности моющими средствами или другими подходящими очистителями. Затем тщательно промойте водой и дайте полностью просохнуть. Слегка отшлифуйте ранее окрашенные поверхности, затем протрите влажной безворсовой тряпочкой и дайте полностью просохнуть.

#### СМЕШИВАНИЕ

Перед тем, как соединить часть А (отвердитель) с частью В (базовое покрытие), тщательно перемешайте каждый из компонентов отдельно! Влейте отвердитель в большую банку с основой и тщательно перемешайте в течение минимум 2 минут, до тех пор, пока состав не приобретет однородный вид.

#### НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

**Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется!** Не оставляйте состав под прямыми солнечными лучами.

**Важно!** Использовать активированный состав необходимо в течение 1 часа.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносить краску в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10°C до 32°C и влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания.

При нанесении на новые (ранее неокрашенные) поверхности такие как гипсокартон, мазонит, бетон или дерево, предварительно загрунтуйте поверхность латексным грунтом, например, ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER.

При нанесении на ранее окрашенный гипсокартон или на металлические поверхности предварительное грунтование не требуется. Наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для окрашивания. Налейте краску в лоток для краски. Нанесите краску флокковым или велюровым валиком, предназначенным для создания гладкого покрытия. Для небольших площадей и труднодоступных участков используйте поролоновую кисть.

Для получения хорошего результата наносите краску на белые или окрашенные в светлые тона поверхности. При нанесении на темные поверхности рекомендуется предварительное грунтование белым (или светлых тонов) грунтом, например, ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER. До отлипа окрашенная поверхность высыхает за 3–4 часа. Во избежание последующего повреждения красочного покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя краски, удалите все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которым были защищены окружающие поверхности.

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. **Через 3 дня после нанесения последнего слоя краски поверхность с эффектом маркерной доски готова к использованию.**

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

- до отлипа – 3–4 часа;
- повторное нанесение – 24 часа;
- полное отверждение – 3 дня.

**Первое использование маркерной доски:** после полного отверждения красочной пленки (через 3 дня), обязательно проведите тестовое окрашивание! Для этого нарисуйте/обильно испишите окрашенную поверхность маркерами и тут же удалите надписи/рисунок мягкой безворсовой тряпкой. Если следы маркера не удалились полностью, используйте для очистки специальный спрей-очиститель. Подождите, пока поверхность высохнет. Маркерная доска готова к использованию!

**Уход за окрашенной поверхностью:** при надлежащем уходе поверхности, покрытые Rust-Oleum Dry Erase, сохраняют прекрасный блестящий вид на много лет. Для длительной службы окрашенной поверхности рекомендуется пользоваться специальными маркерами для маркерных досок с чернилами на водной основе и безворсовой тряпкой для удаления записей. Другие виды маркеров могут не полностью удаляться с окрашенной поверхности или повредить красочный слой. Маркерную доску необходимо очищать только неабразивными веществами и мягкими чистящими средствами. Использование отбеливателя или чистящих веществ, основанных на хлоре, может вызвать побледнение или изменение цвета. Если поверхность потускнеет, блеск можно вернуть полирующим средством.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-МАРКЕРНОЙ ДОСКИ**

**Шаг 1.** Нанесите SPECIALTY MAGNETIC PRIMER в соответствии с инструкцией по нанесению магнетирующего грунта. Для качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 4 слоя (3 обязательных + 1 дополнительный на каждые 2 слоя верхних покрытий).

**Шаг 2.** Через 48 часов после нанесения последнего слоя магнитного грунта нанесите адгезионный грунт Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Дайте поверхности просохнуть в течение минимум 24 часов.

**Шаг 3.** Нанесите SPECIALTY DRY ERASE PAINT в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с эффектом маркерной доски.

**Очистка:** промойте инструменты сразу после использования теплой водой с мылом.

**Меры предосторожности:** в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

#### **SPECIALTY CLEAR DRY ERASE**

#### **КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ ПРОЗРАЧНАЯ**

SPECIALTY CLEAR DRY ERASE – двухкомпонентное прозрачное гладкое твердое покрытие с эффектом «маркерной доски» с сухим или влажным стиранием надписей. Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания надписи или рисунка не остается ни пятен, ни царапин, ни сколов.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- легка в нанесении, не требует специальных навыков;
- образует на поверхности ультратвердое и стойкое к истиранию покрытие;
- не изменяет и не портит исходный вид поверхности;
- практически без запаха, что позволяет использовать краску в закрытых помещениях;
- не требует дополнительного защитного слоя;
- для внутренних работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия гипсокартону, бетону, штукатурке, дереву, металлу и др.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и многие другие поверхности в детских и игровых комнатах, на кухне, в офисе, гаражах, прачечных, общежитиях, цокольных помещениях и др.

**Ограничения:** не рекомендуется для интенсивного (коммерческого) применения. Окрашенная поверхность совместима с маркерами для маркерных досок на водной основе.

**Примечание:** для коммерческого применения используйте Professional Dry Erase-составы: #270196 – белый или # 270197 – прозрачный.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** кристально прозрачное глянцевое покрытие.

**СОСТАВ:** полиамин-эпоксид, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** 45 г/л.

**УПАКОВКА:** двухкомпонентный набор в картонной коробке.

Банка базового покрытия общим объемом 0,946л со свободным объемом для активатора содержит: базовое покрытие (Часть В) 0,355 л + активатор (Часть А), 0,118 л. (соотношение 3:1), всего 0,473 л. **ВЕС:** 1,05 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 46,8 % по массе (активированный состав).

**РАСХОД:** зависит от типа поверхности, на которую наносится краска, а также от ее подготовки. Для хорошо подготовленной (прогрунтованой) поверхности: 5 м<sup>2</sup>/набор.

**ИНСТРУМЕНТ:** валик с коротким ворсом для создания гладких покрытий (флоковый или велюровый), поролоновая кисть.

**Ограничения:** не использовать краскопульт для распыления.

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности моющими средствами или другими подходящими очистителями. Затем тщательно промойте водой и дайте полностью просохнуть. Слегка отшлифуйте ранее окрашенные поверхности, затем протрите влажной безворсовой тряпочкой и дайте полностью просохнуть.

**Грунтование:** используйте прозрачный грунт B-I-N® ADVANCED SYNTHETIC SHELLAC SEALER CLEAR для увеличения адгезии и укрывистости краски с эффектом маркерной доски CLEAR DRY ERASE. Особенно рекомендуется для оголенных деревянных и других пористых поверхностей. Следуйте указаниям производителя по нанесению и времени высыхания прозрачного грунта.

## **СМЕШИВАНИЕ**

Перед тем, как соединить часть А (отвердитель) с частью В (базовое покрытие), тщательно перемешайте каждый из компонентов отдельно! Влейте отвердитель в большую банку с основой и тщательно перемешайте в течение минимум 2 минут, до тех пор, пока состав не приобретет однородный вид.

**НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!** Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется! Не оставляйте состав под прямыми солнечными лучами.

## **Использовать активированный состав необходимо в течение 1,5 часов! НАНЕСЕНИЕ**

Наносить краску в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 10°C до 32°C и влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для окрашивания. Налейте краску в лоток для краски. Нанесите краску флоковым или велюровым валиком, предназначенным для создания гладкого покрытия. Для небольших площадей и труднодоступных участков используйте поролоновую кисть.

При желании можно нанести второй слой покрытия. Необходимое время высыхания между нанесениями – 5–6 часов при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%. При более низких температурах и/или высокой влажности время высыхания увеличивается.

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. Во избежание возможного повреждения красочного покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя краски, удалите все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которыми были защищены окружающие поверхности.

**Через 3 дня после нанесения последнего слоя краски поверхность с эффектом маркерной доски готова к использованию.**

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

- до отлипа – 3–4 часа;
- повторное нанесение – 5–6 часов;
- полное отверждение – 3 дня.

**Первое использование маркерной доски:** после полного отверждения красочной пленки (через 3 дня), обязательно проведите тестовое окрашивание! Для этого нарисуйте/ обильно испишите окрашенную поверхность маркерами и тут же удалите надписи/рисунок мягкой безворсовой тряпкой. Если следы маркера не удалились полностью, используйте для очистки специальный спрей-очиститель. Подождите, пока поверхность высохнет. Маркерная доска готова к использованию!

**Уход за окрашенной поверхностью:** при надлежащем уходе поверхности, покрытые Rust-Oleum Dry Erase, сохраняют прекрасный блестящий вид на много лет. Для длительной службы окрашенной поверхности рекомендуется пользоваться специальными маркерами с чернилами на водной основе и безворсовой тряпкой для удаления записей. Другие виды маркеров могут не полностью удаляться с окрашенной поверхности или повредить красочный слой. Маркерную доску необходимо очищать только неабразивными веществами и мягкими чистящими средствами. Использование отбеливателя или чистящих веществ, основанных на хлоре, может вызвать побледнение или изменение цвета. Если поверхность потускнеет, блеск можно вернуть полирующим средством.

**Очистка:** промойте инструменты сразу после использования теплой водой с мылом.

**Меры предосторожности:** в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей! Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет.** Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.