

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT SATINWOOD

### ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное внешнее покрытие на водной основе acrylic satinwood с отличной стойкостью к мытью, износостойкостью, устойчивостью пятнам и мягкой химической устойчивостью. Рекомендуется для деревянной мебели и отделки.

### СВОЙСТВА

Степень блеска	полуглянцевая(30-35)
Расход	12 м2 на литр (зависит от пористости и текстуры поверхности)
Рекомендуемая толщина нанесения	39 микрон на слой
Рекомендуемое кол-во слоев	2
Время высыхания	1-2 часа

Время между слоями**	2-3 часа минимум
Объем твердых тел	48%
Доступные цвета	Все цвета Little Greene из кол карт**
Доступные объемы	1 л, 2,5 л и 5 л

\*\* Полное высыхание поверхности может занять до нескольких дней, в зависимости от толщины слоев и условий высыхания на месте. Покрытие не должно подвергаться сильной конденсации до того, как оно полностью высохнет, так как это может вызвать постоянную пятнистость поверхности.

### РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ

Произведено под эгидой ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 системой менеджмента окружающей среды.

BS EN71-3:2019 Нормативные требования к краскам для игрушек. Спецификация для миграции определенных элементов.

2004/42/EC EU предельные значения для этого продукта (кат.А/1): 140 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1г/л ЛОС.

Этот продукт протестирован в соответствии с правилами, изложенными в французском указе о качестве воздуха в помещениях No 2011-321 – Arrete апрель 2011 и получил сертификат С.

### Подготовка поверхности

Новое дерево: Мягкая смолянистая древесина должна быть зачищена от сучков и прогрунтована Little Greene Aluminium Wood Primer для предотвращения появления пятен. Нанесите один слой Intelligent ASP, а затем два слоя Intelligent Satinwood. Твердые смолянистые породы должны быть очищены и прогрунтованы Little Greene Aluminium Wood Primer (подробности см. в тех. данных грунта). Little Greene Intelligent ASP должен наноситься после Aluminium Wood Primer.

Перед началом окрашивания убедитесь, что влажность древесины составляет менее 15%. Влажная древесина не должна окрашиваться, так как это приведет к образованию пузырей, отслаиванию, растрескиванию и преждевременному разрушению покрытия.

Зеленый дуб не должен быть окрашен, если он не выдержан по крайней мере в течении 6 месяцев.

Металл. Черные и цветные металлоконструкции должны быть очищены вручную или механически, а так же удалите ржавчину перед применением Little Greene Intelligent ASP, затем нанесите 2 слоя Intelligent Satinwood.

Ранее окрашенная поверхность: удалите и прошкурьте отслаивающуюся краску. Обезжирьте поверхность, после чего промойте водой. Тщательно протрите наждачной бумагой средней жесткости, что бы получить гладкую поверхность, "растущевывая" участки, где была удалена краска. Сделайте остальные ремонтные работы, отшлифуйте и нанесите Intelligent ASP на соответствующую поверхность.

### Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Не наносить на поверхность при температуре ниже 8°C.

Окрашивание кистью: Используйте качественную кисть с синтетической щетиной, подходящую по размеру для данного проекта. Новые кисти следует очистить, промыв их в чистой воде и тщательно высушив чистой безворсовой тканью.

Избегайте погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы ручка не попала в краску. Не перегружайте щетину, избегая капли и брызги. Нанесите краску ровными мазками, расширяя область окрашивания, чтобы можно было поддерживать "влажный край". Для получения высокого качества делайте последние мазки в одном направлении и никогда не наносите краску на уже подсохшую поверхность.

Валик: Для достижения наилучшего внешнего вида используйте валик в смеси с шерстью с коротким ворсом. Для текстурированных поверхностей при необходимости увеличьте длину ворса, чтобы обеспечить равномерное и тщательное покрытие. Делайте последние мазки в одном направлении, чтобы можно было поддерживать "влажный край". Никогда не поддавайтесь искушению идти по высыхающей окрашиваемой поверхности, так как это может привести к образованию пятен и мерцанию.

Disclaimer - The information on this data sheet is correct to the best of our knowledge and experience. The Little Greene Paint Company reserves the right to modify data contained herein, without notice. The information supplied does not absolve users from responsibility to carry out their own tests and experiments, nor does it imply any legally binding assurance of certain properties or suitability for any specific purpose. Conditions of service and application may be beyond our control, so no liability whatsoever can be accepted on the basis of the information supplied herein.

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT SATINWOOD

### Краскопульт:

Стандартный

Разбавление: 5-10% водой

Размер сопла: 1.14 до 2.00 мм (62 до 78 дюйма)

давление воздуха: 0.28 до 0.41 миллипаскалей (40 до 60 фунт/кв. дюйм)

Безвоздушный

разбавление: 0-10% водой

Размер сопла: 0.28 до 0.54 мм (11 до 21 дюйма)

давление на сопло: 12.6 до 19.6 миллипаскалей (1800 до 2800 фунт/кв. дюйм)

\*Это рекомендации по размеру сопла.

### Очистка

Удалите остатки краски и очистите все оборудование чистой водой сразу после использования. Никогда не храните кисти и валики в воде, так как это приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик.

### Хранение и срок годности

Хранить неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от холода месте, вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка надежно и правильно закрыта после использования.

После вскрытия и хранения в условиях, указанных выше, этот продукт стабилен в течении как минимум двух лет.

### Уход

Очистка: Для легких загрязнений поверхности; используйте разбавленный, теплый мыльный раствор и чистую губку или безворсовую ткань. Убедитесь, что губка или ткань хорошо намочены (но не капаят), аккуратно протрите загрязненную поверхность и повторите при необходимости.

Чтобы предотвратить общую порчу, держите ваш дом хорошо проветриваемым во время действий, которые могут способствовать накоплению масла и жира, таких как приготовление пищи. Убирайте бытовую пыль, предпочтительно путем сбора у источника или тщательной очистки пылесосом.

Для предотвращения пятен всегда используйте мягкую насадку для чистки пылесосом у прилегающих поверхностей.

Специальный уход: Не кладите тяжелые предметы на окрашенную поверхность в течении как минимум недели после окраски. Книжные полки и другие часто используемые поверхности могут прослужить дольше после легкого нанесения пчелиного воска, что бы избежать брак в течении длительного периода времени.

Восстановление: Слегка зачистите поверхность подлежащей перекраске и нанесите подходящий грунт. Перекрасьте поверхность легкими вбивающими движениями, один или два слоя по необходимости. Точечный ремонт всегда приводит к ухудшению эстетического вида, рекомендуется перекрашивать полностью поверхность.

### Утилизация и переработка

Утилизируйте излишки или отработанную краску у лицензированного оператора по переработке отходов. Пустые металлические контейнеры могут быть переработаны (снимите пластиковую ручку с 2,5 л банки).

### Здоровье и безопасность

Всегда читайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания. Обратитесь к паспорту безопасности материала для получения более подробной информации.